



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТЕКЛО-ОПТ»

222750, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 39
счет ВУ90РЈСВ30120053291000000933
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 100, г. Минск,
ул. Радиальная, 38а, БИК РЈСВВУ2Х,
УНП 190288453; ОКПО 37562052

Руководителю организации
(по требованию)

Марка	Плотность, кг/м ³	Толщина, мм	Теплопроводность, Вт(м*К)	Термическое сопротивление, М ² *К/Вт	Содержание органических веществ, %
М-11 Лайт	От 8.5 До 11	50	0.042	1.15	От 3 До 6
М-11 Лайт	От 8.5 До 11	100	0.042	2.35	От 3 До 6
М-11	От 11 До 13.5	50	0.039	1.25	От 3 До 6
М-11	От 11 До 13.5	100	0.039	2.55	От 3 До 6
М-15	От 13.5 До 18	50	0.038	1.3	От 3 До 6
М-15	От 13.5 До 18	100	0.038	2.6	От 3 До 6
М-17	От 16 До 18	50	0.035	1.4	От 3 До 6
М-17	От 16 До 18	100	0.035	2.85	От 3 До 6
П-15	От 13 До 17	50	0.037	1.35	От 3.5 До 8.5
П-15	От 13 До 17	100	0.037	2.7	От 3.5 До 8.5
П-30	От 25 До 35	50	0.034	1.45	От 3.5 До 8.5
П-30	От 25 До 35	100	0.034	2.9	От 3.5 До 8.5